

JUTA a.s. závod 12
Pan Mareš
Adamov u Trutnova
542 32 Úpice

☒ Váš dopis značky/ ze dne
22.4.2008

naše značka
FZZ 08/0446

☺ vyřizuje
Čermáková

→ datum
30.04.2008

Věc: posouzení prodyšnosti

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku jsme provedli porovnání účinnosti při prodyšnosti Vámi dodaných vzorků.

Na přístroji jsme provedli zkoušku bez vzorku při tlaku a proudění vzduchu, který přístroj umožňuje a dosáhli jsme nejvyššího proudění vzduchu 5 m.s^{-1} . Tuto hodnotu jsme pak porovnávali s hodnotami dosaženými při měření vzorků. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Protokolech o zkouškách č. FZZ 08/0446 a FZZ 08/0447.

Na vzorcích :

Rašlový úplet PE 1:1, 70 g.m^{-2} , barva červená byla naměřena hodnota $3,28 \text{ m.s}^{-1}$ což odpovídá přibližně 66% prodyšnosti výrobku.

Rašlový úplet PE 1:1, 110 g.m^{-2} , barva zelená byla naměřena hodnota $1,98 \text{ m.s}^{-1}$ což odpovídá přibližně 40% prodyšnosti výrobku.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem



Textilní zkušební
ústav
Václavská 6, 658 41 Brno


Vladimír Štokr
vedoucí fyzikální zkušebny